POLYART® Prime

CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER



POLYART-Prime - это швейная нить, изготовленная из высокопрочного полиэфирного волокна и разработанная для использования в широком ассортименте изделий. Поскольку это непрерывная нить, она идеально подходит для выполнения самых сложных швов. Она обладает хорошей стойкостью к истиранию, ультрафиолетовому излучению и не очень сильным кислотам. Специальная смазка, наносимая на нить во время производства , уменьшает воздействие тепла и истирания иглы, что обеспечивает превосходные характеристики шитья, позволяя выполнять шитье с низким натяжением даже при самых сложных операциях.



Области применения :

- Декоративные швы
- Плащ
- Кожаные куртки, ремни
- Багаж и портфели
- Кошельки и визитницы
- Спортивное снаряжение
- Туфли, кроссовки, шлепанцы
- Кожаный футляр для солнцезащитных очков
- Кожаный ремешок для часов
- Швы на сумках

Основные причины для предпочтения POLYART-Prime

- Идеальное и последовательное формирование петель, обеспечивающие гладкий и однородный внешний вид шва.
- Превосходные швейные характеристики делают ***POLYART-Prime*** идеальным для широкого спектра применений; от потайной строчки, подшивки или обметки до обувных швов .
- Широкая цветовая гамма
- Высокая эффективность и экономичность, обеспечиваемые максимальной производительностью шитья на высокоскоростных автоматических машинах
- Превосходная цветостойкость
- Минимальная разница в оттенках между партиями

Технические характеристики								
Номер этикетки	номер TEKC	Артикул	Намотка (м)	Количество сложений	Разрывная нагрузка (cN)	Удлинение (мин.-макс. %)	Номер иглы* (Метрический)	Типы бобины
10	270	P507	300	3	17000	27-37	160-200	KS72
		P503	1500					KS15
20	135	P507	600	3	8800	24-34	140-160	KS72
		P503	3000					KS15
30	80	P507	900	3	5400	17-27	120-140	KS72
		P503	5000					KS15
40	70	P507	1200	3	4600	17-27	100-120	KS72
		P503	6000					KS15
60	40	P507	1800	3	2900	16-26	90-110	KS72
		P503	5000					KS15

* Номера игл носят рекомендательный характер. Это в ознакомительных целях.
Правильныйномер иглы следует выбирать, примеряя его в соответствии с типами швов и тканей .

Характеристика устойчивости :

Устойчивость к стирке	:	ISO 105-C10 :2006 C(3)	4 Балла
Водостойкость	:	ISO 105-E01 :2013	4 Балла
Устойчивость к истиранию	:	ISO 105-X12 :2016	4 Балла


Тепловые свойства :

Температура плавления 250 - 260°C
Усадка менее 2% при 150°C

Химические свойства :

Кислоты : хорошая устойчивость к слабым кислотам
Щелочи : не подвержены воздействию слабых щелочей, но менее устойчив к более сильным щелочам.
Органические растворители : в целом не подвержены влиянию
Отбеливание : не подвержен .

Типы бобины



ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 OEKO TEX® STANDARD 100 11.HTR.98553 HOHENSTEIN HTTI

Требования и практика использования швейных ниток сильно различаются. Поэтому , чтобы обезопасить себя, важно, чтобы производители проводили предварительные испытания, чтобы определить, подходят ли характеристики продукта для использования. Özen İplik не несет ответственности за неправильный подбор или неправильное использование продукции. Приведенная выше информация основана на текущих средних значениях и должна рассматриваться только как руководство. Информационные листы продуктов время от времени обновляются, поэтому убедитесь, что вы ссылаетесь на последнюю публикацию.

ÖZEN İPLİK® SEWING THREAD MANUFACTURING
www.ozeniplik.com
info@ozeniplik.com
+90 212 689 69 00
+90 212 689 69 05
Osmangazi Mah. Yazgan Sokak
No:2 Esenyurt, ISTANBUL/TURKEY