POLYART® Prime

CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER



POLYART-PRIME ; geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek mukavemetli filament Polyesterden üretilmiş dikiş ipliğidir. Filament olduğu için zorlu dikişlerde kullanılır. Sürtmeye, güneşten gelen UV ışınlarına ve çok kuvvetli olmayan asitlere karşı dayanıklıdır.
İmalat esnasında ipliğe aplike edilen özel yağlayıcı sayesinde,dikiş esnasında iğnenin ısınmasını önler, zorlu dikiş koşullarında düşük gerginliklerde çalışmaya izin vererek üstün bir dikiş performansı sergiler.

TEMEL KULLANIMLAR:

- *Dekoratif dikişler*
- *Deri ceketler, Kemerler*
- *Cüzdanlar ve kartlıklar*
- *Ayakkabı, Spor Ayakkabı, Terlik*
- *Deri güneş gözlüğü kılıfı*
- *Deri saat kayışı*
- *Çanta dikişleri*
- *Yağmurluk*
- *Bagaj ve Evrak Çantaları*
- *Spor ekipmanları*

POLYART-*Prime* 'i Tercih Etmenizin Başlıca Nedenleri

- *Mükemmel ilmek formu, düzenli dikiş adımları ile çok düzgün dikiş görüntüsü sağlar*
- *Kör dikişler, kenar kapama dikişlerinden ayakkabı dikişlerine kadar geniş yelpazedeki uygulamalara cevap verebilecek performansa sahiptir*
- *Neredeyse sınırsız renk seçeneği*
- *Yüksek devirli otomatik makinelerde, maksimum dikiş performansının getirdiği verimlilik ve maliyet avantajı*
- *Yüksek renk haslığı*
- *Lotlar arası minimum ton farkı*

Teknik Özellikler

Etiket No. (Nm)	Tex no	Art No	Uzunluk (m)	Kat Sayısı	Ortalama Mukavemet (cN)	Uzama Min-Max %	Önerilen iğne boyutu* (metrik)	Bobin Tipi
10	270	P507	300	3	17000	27-37	160-200	KS72
		P503	1500					KS15
20	135	P507	600	3	8800	24-34	140-160	KS72
		P503	3000					KS15
30	80	P507	900	3	5400	17-27	120-140	KS72
		P503	5000					KS15
40	70	P507	1200	3	4600	17-27	100-120	KS72
		P503	6000					KS15
60	40	P507	1800	3	2900	16-26	90-110	KS72
		P503	5000					KS15

* İğne numaraları yalnızca tavsiye niteliğindedir. Yol gösterme amaçlıdır. Doğru iğne numarası, dikiş ve kumaş cinsine göre denenerek seçilmelidir.

Haslık Özellikleri

Yıkama Haslığı	:	ISO 105-C10 :2006 C(3)	Grade 4
Su Haslığı	:	ISO 105-E01 :2013	Grade 4
Sürtme Haslığı	:	ISO 105-X12 :2016	Grade 4


Termal Özellikler

Erime Noktası 250 - 260°C
150°C'de %2'den az büzülme

Kimyasal Özellikler:

Asitler: Zayıf asitlere karşı iyi direnç
Alkaliler: Zayıf alkalilerden etkilenmez, ancak daha güçlü alkalilere karşı daha az dirençlidir.
Organik Çözücüler: Genel olarak etkilenmez
Ağartma: Etkilenmez.

Bobin Tipi



UKAS MANAGEMENT SYSTEMS ISO 14001 | UKAS MANAGEMENT SYSTEMS ISO 9001 | UKAS MANAGEMENT SYSTEMS ISO 45001

OEKO TEX® STANDARD 100 11.HTR.98553 HOHENSTEIN HTTI

Dikiş ipliği kullanımı için şartlar ve uygulama oldukça değişkendir. Bu nedenle, üreticilerin, ürün özelliklerinin, kendilerini güvence altına almak için kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla ön testler yapmaları önemlidir. Özen İplik, ürünlerin uygunsuz veya hatalı kullanımından sorumlu değildir. Yukarıdaki bilgiler mevcut ortalama değerlere dayanmaktadır ve sadece yol gösterici olarak düşünülmelidir.Ürün bilgi formları zaman zaman güncellenir, lütfen en son yayına başvurduğunuzdan emin olunuz.

ÖZEN İPLİK® SEWING THREAD MANUFACTURING
www.ozeniplik.com
info@ozeniplik.com
+90 212 689 69 00
+90 212 689 69 05
Osmangazi Mah. Yazgan Sokak
No:2 Esenyurt, ISTANBUL/TURKEY