



**“Быстро сохнет,  
хорошо схватывается,  
прочно клеит”**

Лучшее решение проблемы  
склеивания .



# VR-44

**Продукт:** Негорючий аэрозольный клей на основе эластомера.

**Вязкость:** 450±50 мПас (25°C)

**Сухой остаток:** % 41±1

**Цвет:** Желтый

**Время высыхания:** Одностороннее : 0–4 минуты. Двустороннее: 0–8 минут.

**Открытое время работы:** 12 часов

**Термостойкость:** 55-60 °C.

**Применение:** Распылить на обе поверхности под углом 45°.

**Диаметр сопла:** 1,8–2,0 мм.

**Упаковка (нетто):** Выпускается в тарах по 4 кг, 15 кг, 225 кг, 1200 кг.

\*Значения действительны при атмосферных условиях.

## Области применения :



### МАТРАС

- поролон к поролону
- войлок к поролону



### КРЕСЛО

- Поролон к ДСП и дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону



### МЕБЕЛЬ

- Поролон к дереву
- Поролон к ткани
- Поролон к поролону

Продукт НЕГОРЮЧИЙ .